

## SABBIA VAGLIATA 0 / 4 mm

### SCHEDA TECNICA



MARCATURA CE: UNI EN 13139

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizzo</b>      | <b>SABBIA VAGLIATA</b> : Sabbia silicea naturale, lavata e selezionata. Ideale per il confezionamento di malte per intonaci e per malte da allettamento e collegamento di opere murarie.                                                                                      |
| <b>Composizione</b>  | <b>SABBIA VAGLIATA</b> : è ottenuta dall'unione di aggregati silicei naturali, sottoposta ad un adeguato e costante trattamento di lavaggio e selezione (setacciatura) per garantire un elevato standard qualitativo. <b>Esente da inerti riciclati e da metalli pesanti.</b> |
| <b>Vantaggi</b>      | ▪ <b>SABBIA VAGLIATA</b> è marcata <b>CE</b> secondo la norma <b>UNI EN 13139</b> .                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fornitura</b>     | In sacchi di polietilene da <b>25 Kg</b> ; 60 sacchi su Europallet da <b>1500 Kg</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conservazione</b> | Il prodotto si conserva in confezioni integre.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stoccaggio</b>    | In luogo fresco, asciutto ed al riparo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta.                                                                                                                                                                 |

#### CARATTERISTICHE GENERALI:

| Caratteristiche essenziali                                                 | Prestazioni                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Forma dei granuli:</b>                                                  | NPD                                              |
| <b>Dimensione dei granuli:</b>                                             | 0/4 mm                                           |
| <b>Massa volumica dei granuli:</b>                                         | 2,65 Mg/m <sup>3</sup>                           |
| <b>Pulizia</b>                                                             |                                                  |
| Contenuto in conchiglie:                                                   | NPD                                              |
| Qualità dei fini:                                                          |                                                  |
| Limite di soglia:                                                          | < 3%                                             |
| Passa / non passa:                                                         |                                                  |
| Categoria:                                                                 | 1                                                |
| <b>Composizione/contenuto:</b>                                             |                                                  |
| Cloruri:                                                                   | < 0,01%                                          |
| Solfati solubili in acido:                                                 | As02                                             |
| Zolfo totale:                                                              |                                                  |
| Limite di soglia                                                           | < 0,1 %                                          |
| Passa / non passa:                                                         |                                                  |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta | Assente                                          |
| Limite di soglia                                                           |                                                  |
| Passa / non passa                                                          |                                                  |
| <b>Stabilità di volume:</b>                                                | NPD                                              |
| Limite di soglia                                                           |                                                  |
| Passa / non passa                                                          |                                                  |
| <b>Assorbimento d'acqua:</b>                                               | 1%                                               |
| <b>Emissione di radioattività:</b>                                         | Assente                                          |
| <b>Rilascio di metalli pesanti:</b>                                        | Assente                                          |
| <b>Rilascio di carbonio poliaromatico:</b>                                 | Assente                                          |
| <b>Rilascio di altre sostanze pericolose:</b>                              | Assente                                          |
| <b>Durabilità al gelo/disgelo:</b>                                         | NPD                                              |
| <b>Durabilità alla reattività alcali-silice:</b>                           | Non reattivo                                     |
| Riferimento per scaricare la DoP                                           | <a href="http://www.sberna.it">www.sberna.it</a> |

#### NOTE

- La Fornace Sberna srl è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94, Dlgs. 81/2008, D.L.gs 106/09 e successive integrazioni).
- La ditta Fornace Sberna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.