

KEYKAP

Collante/Rasante grigio o bianco fibrinforzato

SCHEDA TECNICA



MARCATURA CE : UNI EN 998-1

Utilizzo	KEYKAP : Intonaco adesivo cementizio per l'incollaggio e rasatura di prodotti isolanti (pannelli in polistirene, in poliuretano, ecc) nei sistemi di isolamento termico " cappotti " per esterni tipo KIT TECHNOKAP EPS , KIT TECHNOKAP EPS plus o KIT TECHNOKAP EPS plus acustic (pannelli isolanti in EPS). Idoneo per la rasatura d'intonaci di fondo (accertarsi che questi abbiano raggiunto la completa maturazione).
Composizione	KEYKAP : a base cemento , calce, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi che ne conferiscono una elevata adesione, impermeabilità e resistenza finale.
Vantaggi	▪ Prodotto con Marcatatura CE conforme alla Norma Europea ▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento; ▪ Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità; ▪ Ottima adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc) ; ▪ Buona resistenza meccanica alla compressione; ▪ Eccellente resistenza agli alcali; ▪ Buona impermeabilità; ▪ Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo; ▪ Contiene fibre; ▪ I sacchi di carta possono essere riciclati;
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto:</u> Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere. <u>Preparazione dell'impasto:</u> KEYKAP è pronto all'uso e va mescolato con : • 5,5 ÷ 6 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 10 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. Incollaggio dei Pannelli: Lungo i bordi e la diagonale del pannello viene steso un cordolo di KEYKAP con larghezza di circa 3 ÷ 5 cm e spessore pari a circa 2 cm. Rasatura superfici: • Pannelli: Dopo l'asciugatura dello strato di collante (circa 2 ÷ 3 giorni), si stende il rasante KEYKAP sull'intera superficie del pannello e quindi si affoga la rete di armatura. (posizionata verso l'esterno a 2/3 dello spessore totale del rasante e ricoperta con 1/3 di rasante)

KEYKAP

Collante/Rasante grigio o bianco fibrinforzato

	Intonaci di fondo: Dopo la completa maturazione dell'intonaco (v. scheda tecnica del prodotto), si stende il rasante KEYKAP e quindi si affoga la rete di armatura.
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali. Il prodotto è disponibile nelle versioni KEYKAP 0,6-0,8-1-1,2 mm nel colore grigio o bianco.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a KEYKAP . Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Massa Volumica (malta indurita)	Kg / m ³	≈ 1350	UNI EN 1015-10
Granulometria	mm	0,6-0,8-1-1,2	
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)			
- per incollare	Kg / m ²	3,5 ÷ 4,0	
- per rasare	Kg / m ² / mm	1,3-1,5	
Spessore consigliato:			
- collante (in funzione al tipo di isolante/supporto)	mm	-	
- rasante (con rete annegata)	mm	4 mm ± 1 mm	
Resistenza alla compressione (28 gg)	N / mm ²	≥ 10	UNI EN 1015-11
Categoria		CSIV	
Adesione	N / mm ²	≥ 1,0	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg / m ² × min ^{0,5}	< 0,2	UNI EN 1015-18
Categoria	Cat.	W2	
Conduttività Termica (λ_d)	W / m.K	0,47-0,54	UNI EN 1745
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	25	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e/o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.