

## OSMOKEY MALTA

### UTILIZZO



### MALTA DA INTONACO E DA ALLETTAMENTO

### IMPERMEABILIZZANTE OSMOTICA

### AD ELEVATO SPESSORE

Idonea principalmente per:

- Impermeabilizzazioni di zoccolature
- Impermeabilizzazioni zone interrate
- Posa primi corsi di muratura.

### COMPOSIZIONE

#### OSMOKEY MALTA

A base di speciali cementi, inerti selezionati (sabbia silicea) e additivi impermeabilizzanti.

### CARATTERISTICHE

- Adesione:  $\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$
- R compressione:  $> 10 \text{ N / mm}^2$
- Assorbimento:  
 $< 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \text{min.}^{0,5}$
- Permeabilità al vapore:  $\mu = 30$

### VANTAGGI

- Conforme alla norma **EN 998-1**;
- Capacità impermeabilizzante

### APPLICAZIONE



Art.	Peso Sacco (kg)	Spessore (cm)	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (kg/m <sup>2</sup> /cm)
OSMLT	25	$\geq 2$	2	16