

CALCE REPAIR

UTILIZZO :

Malta tixotropica fibrorinforzata a base di calce per il ripristino di parti di :

- **frontalini,**
- **cornicioni,**
- **spigoli,**
- **decori in edifici nuovi e storici.**
- **Idonea per la stilatura di mattoni e pietre.**
- **Per angoli di pietre in tufo, ecc.**



MALTA TIXOTROPICA a calce
FIBRORINFORZATA
IDEALE PER RIPRISTINI

COMPOSIZIONE :

CALCE REPAIR :

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5, legante pozzolanico, inerti calcarei selezionati, fibre.

Colore : **bianca**

CARATTERISTICHE :

- Coef. Diffusione vapore : $\mu = 10$
- R compressione = **4 N/mm²**
- Adesione **Ø1 N/mm²**
- Marcatura **CE : UNI EN 998-1**



VANTAGGI :

- **Ottima adesione ;**
- **Elevata resistenza ;**
- **Traspirante**


PRODOTTO NATURALE



Art.	Versione	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Consumo (kg/m ² /mm)	N° Sacchi / Bancale
CPLC CPRLC	Presa normale Presa rapida	25	0,6	1,5 ñ 1,7	40