

SPATOLACALCE

Finitura al grassello di calce

SCHEDA TECNICA



MARCATURA CE : UNI EN 998-1

Utilizzo	SPATOLACALCE : è una finitura in pasta di grassello di calce, naturale e traspirante pronta all'uso consigliata per interni. All'esterno va protetta. E' marcata CE con l'aggiunta del 7% di cemento bianco Portland 325 (1,4 Kg di cemento per secchio da 20 kg di Spatola calce).
Composizione	SPATOLACALCE : composta da materie prime naturali quali: - Grassello di calce (marcato CE, secondo Norma UNI EN 459-1) - Carbonato cristallino
Vantaggi	- Prodotto con Marcatura CE, conforme alle norme Europee; - Prodotto predosato e controllato in stabilimento; - Ottima lavorazione e resa del prodotto; - Elevato grado di permeabilità al vapore acqueo; - Alta spatolabilità; - Bianchissima; - Colorabile con terre oppure con ossidi.
Identificazione	Seconda la Normativa Europea viene classificata in: GP: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (UNI EN 998-1)
Lavorazione	<u>Verifica del supporto:</u> - Controllare il fondo di posa prima di ogni applicazione: questo deve essere compatibile con la finitura, pulito, esente da polveri, efflorescenze, residui vari e senza cavillature, crepe, fessure ecc. Valgono sempre le regole fondamentali, che raccomandano di inumidire abbondantemente il fondo prima di iniziare la stesura. Nei periodi caldi, con fondo molto assorbente, evitare una rapida essiccazione del prodotto. Non applicare su supporti gelati. <u>Preparazione dell'impasto:</u> - Prodotto pronto all'uso. In tutti i casi prima dell'utilizzo si consiglia dare una breve rimescolata. <u>Applicazione del prodotto:</u> La SPATOLACALCE deve essere applicata con spatola metallica su intonaco di fondo, preventivamente inumidito a saturazione (senza ristagni d'acqua). Lavorare e quindi rifinire a spugnone oppure con lama. La finitura SPATOLACALCE in opera può essere tinteggiata con pittura murale traspirante (pittura a calce, pittura ai silicati, ecc) oppure con il protettivo idrofobizzante KEY PROTECTOR oppure con il consolidante TECHNOSILK. Si raccomanda che l'intonaco di fondo e la finitura siano completamente asciutte e mature prima di procedere alla tinteggiatura.
Fornitura	In secchi da circa 20 Kg .

SPATOLACALCE

Finitura al grassello di calce

Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i secchi per lungo tempo alla luce solare diretta.
Avvertenze	- La temperatura di applicazione del prodotto SPATOLACALCE deve essere compresa tra i + 5°C ÷ + 35°C; - Aerare i locali evitando gli sbalzi termici, per favorire la maturazione e la essiccazione del prodotto, dopo la posa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore
Granulometria	mm	0 / 0,5
	mm	0 / 0,3
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mm	1,6
Spessore consigliato:	minimo mm	1
	massimo mm	2
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	8
Adesione	N / mm ²	0,2
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Assorbimento d'acqua - Categoria	Kg / m ² xmin ^{0,5}	W0

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati. Tali valori sono ottenuti tramite l'aggiunta del 7% di cemento bianco portland 325.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs.81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.