

BETONKALK

UTILIZZO



Intonaco STRUTTURALE **“ betoncino ”**

- per murature portanti e di tamponamento.
- Si consiglia annegare una rete di armatura ancorata al supporto.

COMPOSIZIONE

- **BETONKALK** a base di calce idraulica naturale NHL 3,5; leganti pozzolanici, sabbia siliceo-carbonatica, fibre.

CARATTERISTICHE

- R compressione: **15 N/mm²**
- Adesione: **0,6 N/mm²**
- Permeabilità vapore: **$\mu = 20$**
- Reazione al fuoco: Categoria **A1**

VANTAGGI

- Prodotto a elevata resistenza meccanica
- Marcatura **CE: UNI EN 998-1**

APPLICAZIONE

- a macchina
- a mano

Art.	Peso Sacco (kg)	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (kg/m ² /cm)
BTK	25	1,2	(17,5)