

SABBIA SECCA SEK1500 0 / 1,5 mm

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	SABBIA SECCA SEK1500 : Sabbia silicea di fiume, lavata, selezionata ed essiccata. Destinata a impieghi ornamentali, ideale per sabbieature, sigillature di pavimentazioni in porfido, masselli autobloccanti e per la realizzazione di campi da golf.
Composizione	SABBIA SECCA SEK1500 : è di origine silicea, composta da biossido di silicio in cristalli o aggregati microcristallini, prelevata dall'alveo dei fiumi e sottoposta ad un adeguato e costante trattamento di lavaggio e selezione (setacciatura) per garantire un elevato standard qualitativo.
Vantaggi	Origine silicea.
Fornitura	In sacchi da 25 Kg ; 60 sacchi su bancale
Conservazione	Il prodotto si conserva in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Parametro	Descrizione
Descrizione petrografica:	Aggregato siliceo di origine naturale, lavato e selezionato.
Identificazione:	Sabbia Secca
Forma dei granuli:	NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta:	
▪ Sostanza umica:	Assente
Stabilità di volume:	NPD
Emissione di radioattività:	NPD
Rilascio di metalli pesanti:	NPD
Rilascio di carburi policromatici:	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose:	NPD
Durabilità al gelo e disgelo:	NPD
Durabilità alla reazione alcali/silice:	NPD



LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la
Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001

SABBIA SECCA SEK1500 0 / 1,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore
Granulometria (d/D)	mm	0 / 1,5
Categoria		Gf 85
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	2.65
Pulizia:		
▪ Qualità delle polveri	%	0.1
Composizione:		
▪ Cloruri	%	≤ 0,01
▪ Solfati solubili in acido	%	≤ 0,2
▪ Zolfo totale	%	≤ 1
Assorbimento d'acqua:	%	0.8
Resa:	Sacchi/m ³	58

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs.81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.