SBERNA
LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001 : 2008

MALTA DA RINZAFFO CZERO

Aggrappante / Ponte di aderenza

SCHEDA TECNICA

czero

Conforme alla Norma : UNI EN 998-1

Utilizzo	**MALTA DA RINZAFFO CZERO** *: malta da rinzaffo da usare come aggrappante / ponte di aderenza su murature miste, blocchi porizzati, mattoni ad alta assorbenza ed in genere su supporti critici.*
Composizione	**MALTA DA RINZAFFO CZERO***: a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 , inerti selezionati (sabia carbonatica) in granulometria 0-4mm .Colore bianco.*
Vantaggi	▪ *Prodotto predosato e controllato in stabilimento;* ▪ *Ottima adesione su diversi tipi di supporto (laterizi o blocchi, ecc) ;* ▪ *Buona resistenza meccanica alla compressione;* ▪ *Eccellente resistenza agli alcali;* ▪ *Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo;* ▪ *Applicabile a mano o a macchina.*
Lavorazione	*Preparazione del supporto : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.* *Preparazione dell'impasto :* **MALTA DA RINZAFFO CZERO** *è pronto all'uso e va mescolato :* a) *a mano : con* ***4,1 ÷ 4,5*** *litri di acqua pulita per sacco da* ***25 Kg****.* *Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione.* *Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.* *b) a macchina : può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio.* *Applicazione:* *su sottofondi a basso grado di assorbimento applicare* **MALTA DA RINZAFFO CZERO** ***i****n forma non coprente ed attendere 2-3 giorni ; mentre per sottofondi ad elevato grado di assorbimento applicare* **MALTA DA RINZAFFO CZERO** *a totale copertura ed attendere almeno 5-7 giorni.*
Fornitura	*In sacchi di carta da* ***25 Kg*** *su bancali.*

Fornace Sberna Srl – Strada Colli Nord n.12 – 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it

SBERNA
LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001 : 2008

MALTA DA RINZAFFO CZERO

Aggrappante / Ponte di aderenza

Conservazione	*Il prodotto si conserva fino a **12** mesi in confezioni integre.*
Stoccaggio	*In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.*
Avvertenze	*La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i **+ 5°C** ÷ **+35°C**; Non aggiungere altri materiali a* **MALTA DA RINZAFFO CZERO**.

***CARATTERISTICHE TECNICHE** :*

Parametro	***Unità Misura***	***Valore***	***Rif.Normativa***
Massa Volumica della malta essiccata	*Kg / m³*	*≅ 1500*	*UNI EN 1015-10*
Granulometria	*mm*	*4 mm*	*UNI EN 1015-1*
***Consumo** (indicativo in funzione al tipo di fondo)*	*Kg / m² / mm*	*1,4 – 1,6*	
- ***Spessore consigliato :***	*mm*	*5*	
Resistenza alla compressione (28 gg) ***Categoria***	*N / mm²*	*≥ 2,5* *CSII*	*UNI EN 1015-11*
Adesione	*N / mm²*	*≥ 0,3*	*UNI EN 1015-12*
Assorbimento d'acqua	*Kg / m²xmin^{0,5}*	*< 0,2* *Cat. Wc2*	*UNI EN 1015-18*
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	*-*	*14*	*UNI EN 1015-19*
Reazione al fuoco	*Euroclasse*	*A1*	*UNI EN 13501-1*

*I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=20°C ± 1°C** e **U.R.=65% ± 5%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.*

NOTE

- *La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001***
- *Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94 , D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).*
- *Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.*
- *La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*
- *L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.*
- *L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto,assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.*

Fornace Sberna Srl – Strada Colli Nord n.12 – 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it