

RASO BIO

Rasante bianco fibrato

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	RASO BIO : Rasante fibrato per la rasatura di intonaci di fondo a base calce normali e termoisolanti. Idoneo nel sistema di isolamento termico "a cappotto" per esterni tipo KIT THERMOKEY BIO. (sistema con intonaco termoisolante). Consigliato per la rasatura di intonaci con superficie non regolari o grezze.
Composizione	RASO BIO : a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti pozzolanici, inerti selezionati (sabbia silicea) e fibre. Colore nocciola chiaro.
Vantaggi	▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento; ▪ Prodotto con Marcatrice CE conforme alla Norma Europea ▪ Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità; ▪ Buona adesione; ▪ Buona resistenza meccanica alla compressione; ▪ Eccellente resistenza agli alcali; ▪ Buona traspirabilità; ▪ I sacchi possono essere riciclati;
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto:</u> Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere. <u>Preparazione dell'impasto:</u> RASO BIO è pronto all'uso e va mescolato con : • 5,8 ÷ 6,2 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. Rasatura degli intonaci a base calce: • Intonaci di fondo normali o intonaci Termoisolanti: Dopo la completa maturazione dell'intonaco (v. scheda tecnica del prodotto), si stende il rasante RASO BIO e quindi si affoga la rete di armatura.
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.

RASO BIO

Rasante bianco fibrato

Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a RASO BIO .

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif.Normativa
Massa Volumica (Malta indurita)	Kg / m ³	≅ 1300	
Granulometria	mm	0 / 0,7	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) - per rasare	Kg / m ² / mm	1,3 ÷ 1,5	
Spessore consigliato : - rasante (con rete annegata)	mm	1 - 3	
Resistenza alla compressione (28 gg) Categoria	N / mm ²	≥ 2,5 CSII	UNI EN 1015-11
Adesione	N / mm ²	≥ 0,3	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua Categoria	Kg / m ² xmin ^{0,5} Cat.	W0	UNI EN 1015-18
Conduttività Termica (λ_d)	W / m.K	0,39 - 0,46	UNI EN 1745
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	12	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94** , **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.