

RASOBIOSAN

UTILIZZO

*Rasante specifico
per i cicli di risanamento di murature umide.*



RASANTE RISANANTE

FIBRORINFORZATO

TRASPIRANTE

a base calce idraulica naturale

COMPOSIZIONE

- **RASOBIOSAN** a base calce idraulica naturale NHL 3,5 leganti pozzolanici, inerti minerali leggeri e inerti silicei, fibre.

CARATTERISTICHE

- Adesione : **0,3 N / mm²**
- Rcompressione : **> 2 N / mm²**
- Assorbimento d'acqua :
> 0,3 kg/m²x24hr
- Permeabilità vapore : **μ = 8**

VANTAGGI

- *Conforme alla norma **EN 998-1**.*
- *Prodotto risanante*


PRODOTTO NATURALE

APPLICAZIONE

- *A mano*



Art.	Peso Sacco (kg)	Spessore (mm)	Confezioni / bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (kg/m ² /mm)
RBSLC	25	1 - 3	40	1	(1,2 ÷ 1,4)