

STABILITURA *più*

UTILIZZO :

Intonachino pronto all'uso per interni. Con l'aggiunta del 7% di cemento Portland 325 è a **Marcatura CE** e si presta a vari utilizzi quali finiture tradizionali civili anche per uso esterno.



Prodotto Naturale e Traspirante **ALTA SPATOLABILITÀ**

Per ottenere maggior resistenza e protezione meccanica all'esterno si può miscelare con il prodotto



FIBRORINFORZATO E TIXOTROPICO

COMPOSIZIONE :

STABILITURA *più* :

Intonachino a calce naturale composto da materie prime naturali quali :

Grassello di calce: **CE - EN 459-1**

Aggregato siliceo 0/1: **CE - EN 13139**

CARATTERISTICHE :

- Granulometria : **0/1 mm**
- Spessore consigliato : **1-2 mm**
- Coef. Diffusione vapore acqueo : **$\mu=8$**
- Reazione al fuoco : **A1**

VANTAGGI :

- Predosato e controllato in stabilimento;
- Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità ;
- Ottima lavorazione e resa ;
- Conforme alle norme Europee **EN 998-1**


PRODOTTO NATURALE

APPLICAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Consumo (kg/m ² /mm)	Fornitura
STEP	25	48	2	Eurobancale
STBP	25	50	2	Bancale a perdere
ST25	25	50	2	Big-Bag a rendere
ST25	25	60	2	Contenitori in ferro