

PAVICOCCIO

Pavimento decorativo

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	PAVICOCCIO: Pavimento “decorativo” predosato. Ideale per la formazione di pavimenti in ambienti interni. Si può applicare su solaio normale, su sottofondi e in tutti gli interventi di ripristino o rifacimento di massetti esistenti. All'esterno viene consigliato in ambienti tipo sotto porticati, verande, marciapiedi, ecc.
Composizione	PAVICOCCIO è un prodotto predosato composto da calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti pozzolanici e inerti selezionati di cocchiopesto. Esente da inerti riciclati e da metalli pesanti.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Ottima lavorazione e resa del prodotto;▪ Pedonabile dopo 48 ore;▪ I sacchi in polietilene possono essere riciclati.
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto:</u> Accertarsi che il fondo sia pulito e privo di parti inconsistenti. Verificare il grado di umidità esistente.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto:</u> Utilizzare sempre la confezione completa senza particellare il contenuto o alterarlo con aggiunte di altri prodotti, che causerebbero variazioni alla composizione del PAVICOCCIO a scapito delle prestazioni finali. Impastare con mescolatore orizzontale, betoniera o a mano fino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo. Il tempo d'impasto non deve superare i 3 minuti. La messa in opera del prodotto deve completarsi entro 20 minuti dalla fine dell'impasto.</p> <p><u>Applicazione del prodotto:</u> Per superfici importanti verificare la disposizione e creazione di giunti di dilatazione e l'inserimento lungo i bordi di materiale desolidarizzante prima di eseguire il getto. Verificare l'adesione tra i due strati (fondo di posa – pavicoccio), se necessario eseguire una posa fresco/fresco con una boiaccia di contatto LATTICE 46 PURO. Assicurarsi che nello strato totale del pavimento sia presente una barriera al vapore (importante il risvolto lungo i bordi), questo al fine di evitare una eventuale risalita di umidità. Si consiglia di posizionare a metà spessore circa, una rete elettrosaldata che aiuti a compensare l'eventuale ritiro igrometrico. Ad indurimento avvenuto il PAVICOCCIO può essere levigato con idonea attrezzatura. In ambienti esterni si consiglia di proteggere la superficie in funzione alla destinazione d'uso.</p>
Fornitura	In sacchi di polietilene da circa 25 Kg ; 60 sacchi su bancale EUR

PAVICOCIO

Pavimento decorativo

Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto PAVICOCIO deve essere compresa tra i + 5°C ai + 30°C . In presenza di alte temperature o ventilazione proteggere il massetto da rapida asciugatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Massa Volumica (indurita)	Kg / m ³	2000	
Granulometria	mm	0 / 10	
Consumo (indicativo)	Kg / m ² / cm	20 - 22	
Resa dell'impasto (indicativa)	Sacchi / m ³	82 - 84	
Acqua d'impasto	Litri / sacco	2,9 – 3,2	
Resistenza alla compressione (28 gg.)	N / mm ²	≥ 20	UNI EN 13892-2
Resistenza a flessione (28 gg.)	N / mm ²	≥ 5	UNI EN 13892-2
Pedonabilità	ore	≥ 48	
Tempo di attesa prima della levigatura (in funzione allo spessore e maturazione del pavimento)	Giorni	Circa 15-30	
Spessore di posa consigliato (minimo): nb.- verificare e controllare che il fondo di posa sia resistente e planare.	cm	3	

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=20°C ± 1°C** e **U.R.=65% ± 5%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, Dlgs. 81/2008, D.Lgs 106/09** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.