

MALTA DA RINZAFFO

Aggrappante / Ponte di aderenza

SCHEDA TECNICA



Conforme alla Norma : UNI EN 998-1

Utilizzo	MALTA DA RINZAFFO : malta da rinzaffo da usare come aggrappante / ponte di aderenza su murature miste, calcestruzzo liscio, blocchi porizzati, mattoni ad alta assorbenza ed in genere su supporti critici.
Composizione	MALTA DA RINZAFFO : a base di cemento Portland, inerti selezionati (sabbia silicea) da 0-1,4 mm e additivi che ne conferiscono una elevata adesione, lavorabilità e resistenza finale. Colore grigio.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità;▪ Ottima adesione su diversi tipi di supporto (calcestruzzo, laterizi o blocchi, ecc) ;▪ Buona resistenza meccanica alla compressione;▪ Eccellente resistenza agli alcali;▪ Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo;▪ Applicabile a mano o a macchina.
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto</u> : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto</u> : MALTA DA RINZAFFO è pronto all'uso e va mescolato :</p> <p>a) <u>a mano</u> : con 3,6 ÷ 4,0 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.</p> <p>b) <u>a macchina</u> : può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio.</p> <p><u>Applicazione</u>: su sottofondi a basso grado di assorbimento applicare MALTA DA RINZAFFO in forma non coprente ed attendere 2-3 giorni , mentre per sottofondi ad elevato grado di assorbimento applicare MALTA DA RINZAFFO a totale copertura ed attendere 5-7 giorni.</p>
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.

MALTA DA RINZAFFO

Aggrappante / Ponte di aderenza

Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $i + 5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a MALTA DA RINZAFFO .

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif.Normativa
Massa Volumica della malta essiccata	Kg / m^3	$\cong 1550$	UNI EN 1015-10
Granulometria	mm	1,4 mm	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	$\text{Kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$	1,3 – 1,5	
- Spessore consigliato :	mm	5	
Resistenza alla compressione (28 gg) Categoria	N / mm^2	≥ 10 CSIV	UNI EN 1015-11
Adesione	N / mm^2	≥ 1	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	$\text{Kg} / \text{m}^2 \times \text{min}^{0,5}$	$< 0,5$ Cat. $W_c 0$	UNI EN 1015-18
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	25	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e/o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.