

MALTA DA RINZAFFO ANTISALE

Aggrappante / Ponte di aderenza

SCHEDA TECNICA



Conforme alla Norma : UNI EN 998-1

Utilizzo	MALTA DA RINZAFFO ANTISALE : malta da rinzaffo da usare come aggrappante / ponte di aderenza su murature miste, calcestruzzo liscio, blocchi porizzati, mattoni ad alta assorbenza ed in genere su supporti critici. Specifica per il risanamento di murature umide.
Composizione	MALTA DA RINZAFFO ANTISALE : a base di cemento Portland, inerti selezionati (sabbia silicea) da 0-1,4 mm e additivi che ne conferiscono una elevata adesione, lavorabilità e resistenza finale. Colore grigio.
Vantaggi	▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento; ▪ Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità; ▪ Ottima adesione su diversi tipi di supporto (calcestruzzo, laterizi o blocchi, ecc) ; ▪ Buona resistenza meccanica alla compressione; ▪ Eccellente resistenza agli alcali; ▪ Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo; ▪ Applicabile a mano o a macchina.
Lavorazione	<u>Preparazione del supporto</u> : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare oli, disarmanti, polvere e sporco in genere. <u>Preparazione dell'impasto</u> : MALTA DA RINZAFFO ANTISALE è pronto all'uso e va mescolato : a) <u>a mano</u> : con 3.8 ÷ 4.3 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. b) <u>a macchina</u> : può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio. <u>Applicazione</u>: su sottofondi a basso grado di assorbimento applicare MALTA DA RINZAFFO ANTISALE in forma non coprente ed attendere 2-3 giorni , mentre per sottofondi ad elevato grado di assorbimento applicare MALTA DA RINZAFFO ANTISALE a totale copertura ed attendere 5-7 giorni.

**MALTA DA RINZAFFO
ANTISALE**

Aggrappante / Ponte di aderenza

Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+ 5^{\circ}\text{C}$ ÷ $+35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a MALTA DA RINZAFFO ANTISALE .

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Massa Volumica della malta essiccata	Kg / m ³	≅ 1500	UNI EN 1015-10
Granulometria	mm	1,4 mm	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)	Kg / m ² / mm	1,3 – 1,5	
- Spessore consigliato :	mm	5	
Resistenza alla compressione (28 gg) Categoria	N / mm ²	≥ 10 CSIV	UNI EN 1015-11
Adesione	N / mm ²	≥ 1	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg / m ² xmin ^{0,5}	< 0,2 Cat. Wc2	UNI EN 1015-18
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	25	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94** , **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.