

KEY RAPID

UTILIZZO



- **Malta a rapido indurimento**
Í cemento rapido Í
- **Tempo di lavorabilità 2-4 min.**

Malta ideale per diversi utilizzi tra cui :

- Stuccature
- Montaggio di infissi e serramenti
- Posa di pali e zanche
- Riparazioni in genere

COMPOSIZIONE

- **KEYRAPID** :
a base di leganti idraulici, inerti silicei e additivi.

CARATTERISTICHE

- Resistenza compressione ~ **30 N/mm²**
- Adesione ~ **1 N/mm²**

VANTAGGI

- Conforme alla **EN 998-1**; **CE**
- Prodotto di qualità controllato in stabilimento ;
- Elevata resistenza

APPLICAZIONE

- a cazzuola



Art.	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Confezioni / bancale	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
KR	25	1	40	(1,7 a 1,8)