

LATTICE 46 PURO

UTILIZZO

Viene applicato su sottofondi cementizi esistenti prima della posa del massetto aderente.



BOIACCA DI CONTATTO

**PER
MASSETTI ADERENTI**

COMPOSIZIONE

LATTICE 46 PURO

- a base di resine in dispersione acquosa.

CARATTERISTICHE

- Diluizione :
1 lattice : 1 acqua : 2 cemento
- Temperatura d'applicazione :
(da + 8°C a + 30°C)

VANTAGGI

- Permette l'adesione dei massetti aderenti a fondi cementizi.

APPLICAZIONE

- Tramite pennello



Art.	Peso Fustino (Kg)	Diluizione	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mano)
LP	10	1 lattice : 1 acqua : 2 cemento	0,2 Ë 0,4