SBERNA
LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001 : 2008

MALTA VTM
Malta adesiva per Vetro mattone

SCHEDA TECNICA

Linea TECHNOKEY
soluzioni tecno-chimiche per la nuova edilizia

CONFORME ALLA UNI EN 998-1

Utilizzo	**MALTA VTM** *: è una malta ñadesiva ñspecifica per la posa e successiva fugatura di vetro-mattoni.*
Composizione	**MALTA VTM** *a base di cemento bianco, inerti selezionati da 0/0,4 mm e idonei additivi.*
Vantaggi	▪ *Prodotto conforme alle norme Europee **UNI EN 998-1**;* ▪ *Prodotto controllato in stabilimento;* ▪ *Ottima adesione;* ▪ *Buona resistenza meccanica alla compressione*
Lavorazione	*Preparazione dell'impasto :* ▪ *Per la preparazione della* **MALTA VTM** *utilizzare sempre tutto il contenuto della confezione senza particellare o alterare il materiale con aggiunte di altri prodotti.* ▪ *Impastare il prodotto con circa 6.0-6.5 litri di acqua pulita per sacco , fino ad ottenere un impasto omogeneo e cremoso.*
Fornitura	*In sacchi di carta da **25** Kg ; 40 sacchi su bancali Eur*
Conservazione	*Il prodotto si conserva fino a **6** mesi in confezioni integre.*
Stoccaggio	*In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.*
Avvertenze	*La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i **+ 5°C** ÷ **+35°C**; Non aggiungere altri materiali a* **MALTA VTM**.

Fornace Sberna Srl ï Strada Colli Nord n.12 ï 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it

SBERNA

LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001 : 2008

MALTA VTM

Malta adesiva per Vetro mattone

***CARATTERISTICHE TECNICHE** :*

Parametro	***Unità Misura***	***Valore***	***Rif. Normativa***
Massa Volumica (**malta indurita**)	*Kg / m³*	***å** 1550*	*UNI EN 1015-10*
Granulometria	*mm*	*0 / 0,4*	*UNI EN 1015-1*
Consumo/Resa	*Kg / m² / mm*	*1,6-1,8*	
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (µ)		*5-20*	*UNI EN 1015-19*
Resistenza alla compressione (28 gg)	*N/mm²* *Categoria*	*10* *CSIV*	*UNI EN 1015-11*
Adesione	*N / mm²*	***Ó** 1*	
Reazione al fuoco	*Euroclasse*	*A1*	*UNI EN 13501-1*
Conducibilità Termica	*W / m.K*	*0,57 ÷ 0,65*	*UNI EN 1745*
Assorbimento dâacqua	*Kg / (m²xmin^{0,5}* *Categoria*	***Ç** 0.2* *W2*	*UNI EN 1015-18*

*I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=20°C ± 1°C** e **U.R.=65% ± 5%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità dâacqua dâimpasto superiori ai valori indicati.*

NOTE

- *La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008***
- *Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).*
- *Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.*
- *La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dallâimpiego improprio e/o non corretto del prodotto.*
- *Lâimmagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quantâaltro.*
- *Lâutilizzatore deve controllare lâidoneità del prodotto allâuso previsto,assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.*

Fornace Sberna Srl ï Strada Colli Nord n.12 ï 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it