

INTO RISAN

UTILIZZO

Come intonaco da risanamento per murature umide in ambienti interni o esterni.



- **Intonaco da risanamento per murature umide**

- **Macroporoso cementizio**

fa parte del sistema risanamento cementizio



COMPOSIZIONE

- **INTO RISAN**

a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e silicei, additivi.

CARATTERISTICHE

- *R* compressione : **3,5 N/mm²** - CSII
- Adesione : **0,3 N/mm²**
- Assorbimento : **> 0,3 kg/m² 24h**
- Permeabilità al vapore : $\mu = 8$
- Reazione al fuoco : Categoria **A1**

VANTAGGI

- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**;
- Classificato : **R** (malta risanamento)
- Conforme ai requisiti della direttiva **WTA (02.09.2004)**

APPLICAZIONE

- a mano mediante cazzuola



Art.	Peso Sacco (kg)	Spessore Min. (mm)	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (kg/m ² /mm)
IRI	25	20	1,6	1,2 Ë 1,3