

INTO REI

UTILIZZO



Intonaco Protettivo Antincendio REI

D.M. 16.02.2007



Intonaco di fondo idoneo per aumentare la **resistenza al fuoco** di elementi strutturali portanti e non :

- Murature non portanti di blocchi in laterizio, calcestruzzo normale o leggero, ecc.
- Solette piene e solai alleggeriti
- Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo.

COMPOSIZIONE

- **INTO REI** a base di cemento Portland, calce, inerti minerali leggeri e inerti silicei.

CARATTERISTICHE

- R compressione : **2,5 N/mm²**
- Permeabilità vapore : **$\mu = 8$**
- Reazione al fuoco : Categoria **A1**



VANTAGGI

- Prodotto conforme alla norma Europea **UNI EN 998-1**;
- Classificato : **Intonaco Protettivo Antincendio**, avendo una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m³ (**D.M. 16 Febbraio 2007**).

Minor spessore rispetto ad altri Intonaci !!!!!

APPLICAZIONE

- a macchina / a mano



Art.	Peso Sacco (Litri)	Spessore Min. (mm)	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Litri/m ² /cm)
IR	22	10	1,4	(8 a 9)