

RASOKEY White

Rasante bianco antiritiro fibrato

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	RASOKEY White : Rasante antiritiro fibrato per la rasatura di intonaci di fondo normali e termoisolanti. Idoneo nel sistema di isolamento termico " a cappotto " per esterni tipo KIT THERMOKEY . (sistema con intonaco termoisolante). Consigliato per la rasatura di intonaci con superficie non regolari o grezze. Si può frattazzare.
Composizione	RASOKEY White : a base cemento bianco, calce, inerti selezionati, fibre e additivi che ne conferiscono una buona adesione, traspirabilità e resistenza finale. Colore bianco minerale.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea▪ Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità;▪ Buona adesione ;▪ Buona resistenza meccanica alla compressione;▪ Eccellente resistenza agli alcali;▪ Buona traspirabilità;▪ I sacchi possono essere riciclati;
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto</u> : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto</u> : RASOKEY White è pronto all'uso e va mescolato con :</p> <ul style="list-style-type: none">• 6,2 ÷ 6,4 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg. <p>Impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.</p> <p>Rasatura degli intonaci :</p> <ul style="list-style-type: none">• Intonaci di fondo normali o intonaci Termoisolanti : Dopo la completa maturazione dell'intonaco (v. scheda tecnica del prodotto), si stende il rasante RASOKEY White e quindi si affoga la rete di armatura.
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.

RASOKEY White

Rasante bianco antiritiro fibrato

Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+ 5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a RASOKEY White .

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif.Normativa
Massa Volumica (Malta indurita)	Kg / m^3	$\cong 1400$	
Granulometria	mm	0 / 0,8	UNI EN 1015-1
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) - per rasare	$\text{Kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$	1,3 \div 1,5	
Spessore consigliato : - rasante (con rete annegata)	mm	3 mm	
Resistenza alla compressione (28 gg) Categoria	N / mm^2	$\geq 2,0$ CSII	UNI EN 1015-11
Adesione	N / mm^2	$\geq 0,3$	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua Categoria	$\text{Kg} / \text{m}^2 \times \text{min}^{0,5}$ Cat.	$W_c 0$	UNI EN 1015-18
Conduttività Termica (λ_d)	$\text{W} / \text{m.K}$	0,37-0,44	UNI EN 1745
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (μ)	-	15	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La Fornace Sberna srl è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma ISO 9001
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della Fornace Sberna srl rispettano gli obblighi previsti dalla Legge D.M. 10/05/2004 e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta Fornace Sberna srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.