

RASOKEY LIGHT

UTILIZZO :

impiegato per la rasatura di intonaci a base calce e cemento, intonaci termoisolanti, intonaci protettivi antincendio, per regolarizzare spessori fino a 5 mm.



- **RASANTE TRASPIRANTE**
- **IDROFUGATO-FIBRORINFORZATO**
- **CON SFERE ALLEGGERITE**
- **Spessore fino a 5 mm**

Viene utilizzato come rasante nel sistema a cappotto con intonaco termoisolante :



COMPOSIZIONE :

▪ **RASOKEY LIGHT :**

a base di cemento bianco, calce, sabbia silicea, fibre, inerti leggeri e additivi.

CARATTERISTICHE :

- R compressione : **3 N/mm²**
- Adesione : **0,5 N/mm²**
- Permeabilità al vapore acqueo : **μ=15**

VANTAGGI :

- Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento.
- Buona **adesione** ;
- Colore : **bianco minerale** ;
- Traspirante e idrofugato ;
- Categoria : **CSII sec. UNI EN 1015-11**
- Conforme alla norma **EN 998-1**.



LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
RKL	20	50	0 - 1	(1,00 a 1,20)