

# FONDOKEY TERMOLIGHT plus

### UTILIZZO



### PERLE VERGINI EPS

**Super Alleggerito, Fibrorinforzato, Termoacustico.**



Viene impiegato principalmente per :

- Esecuzione di **piani inclinati** su tetti ;
- **Platee di fondazioni** a contatto con il terreno, vespai, ecc.
- **Riempimento di solai** che presentano tubazioni, cavità ecc.
- Per il **riempimento di solai** che presentano diversi dislivelli.
- Per **alleggerire** i carichi relativi al peso proprio dei solai.

### COMPOSIZIONE

- **FONDOKEY TERMOLIGHT plus** : Premiscelato composto da legante cementizio, perle vergini di EPS, fibre e speciali additivi.

### CARATTERISTICHE

- R compressione : ~ **1,5 N/mm<sup>2</sup>**
- Resistenza flessione ~ **0,6 N/mm<sup>2</sup>**
- Cond. Termica : = **0,09 W / m.k**
- Calpestable : dopo **24 ore**

### VANTAGGI

Contribuisce all'isolamento termico nel rispetto dei valori limite della trasmittanza termica (U) nel caso di strutture opache orizzontali. (DLgs 311/2006 e successive variazioni)

### LAVORAZIONE

- Viene miscelato, pompato, costipato e quindi livellato con una staggia.
- Prima di coprire lo strato del sottofondo e necessario controllare la maturazione e il grado di umidità richiesto.



Art.	Confezione Sacco ( litri )	Granulometria ( mm )	Confezioni / bancale	Resa Sacchi / m <sup>3</sup>
<b>STL</b>	<b>50</b>	<b>0 / 3</b>	<b>60</b>	<b>19 - 20</b>