

FONDOKEY TERMOLIGHT

Sottofondo Alleggerito, Fibrato, Termoisolante

SCHEDA TECNICA



con INERTI MINERALI

<p>Utilizzo</p>	<p>FONDOKEY TERMOLIGHT : Sottofondo alleggerito di compensazione idoneo nella costruzione di pavimenti con funzione di isolamento termoacustico, oltre che di riempimento e livellamento. Idroneo per l'esecuzione di piani inclinati su tetti, platee di fondazione a contatto con il terreno, vespai, ecc.. Idroneo come riempimento di solai che presentino tubazioni, cavità o dislivelli oltre che per alleggerire i carichi relativi al peso proprio dei solai.</p>
<p>Composizione</p>	<p>FONDOKEY TERMOLIGHT è un prodotto premiscelato composto da legante cementizio, inerti minerali leggeri, fibre e speciali additivi.</p>
<p>Vantaggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento; ▪ Ottima lavorazione e resa del prodotto; ▪ Buon isolamento termico; ▪ Fibrorinforzato. ▪ Contribuisce all'isolamento termico "rendimento energetico degli edifici" nel rispetto dei valori limite della trasmittanza termica (U in $W/m^2.K$) nel caso delle strutture opache orizzontali, riportate nel D.L.311/2006 e eventuali successive variazioni.
<p>Lavorazione</p>	<p><u>Preparazione del supporto</u> : Accertarsi che il fondo sia pulito e privo di parti inconsistenti. Verificare il grado di umidità esistente.</p> <p><u>Preparazione dell'impasto</u> : Utilizzare sempre la confezione completa senza particellare il contenuto o alterarlo con aggiunte di altri prodotti che causerebbero variazioni alla composizione del FONDOKEY TERMOLIGHT a scapito delle prestazioni finali. Impastare con mescolatore orizzontale, betoniera, intonacatrice o trapano con frusta, per circa 3 minuti e non più di 6 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo. La messa in opera del prodotto deve completarsi entro 60 minuti dalla fine dell'impasto.</p> <p><u>Applicazione del prodotto</u> : In presenza di umidità si consiglia di separare il FONDOKEY TERMOLIGHT dal fondo preesistente e dalle pareti perimetrali, con idonea barriera al vapore (importante il risvolto lungo i bordi). Il prodotto viene steso, successivamente costipato con un rastrello o una pala e quindi viene livellato con una staggia. Prima di coprire lo strato del sottofondo è necessario controllare il grado di umidità richiesto.</p>

FONDOKEY TERMOLIGHT

Sottofondo Alleggerito, Fibrato, Termoisolante

Fornitura	In sacchi di carta da 50 litri ; 60 sacchi su bancale EUR
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto FONDOKEY TERMOLIGHT deve essere compresa tra + 5°C ÷ + 30°C ;

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Massa Volumica (malta indurita)	Kg / m ³	500
Granulometria	mm	0 / 3
Resa (indicativa)	Sacchi / m ³	30
Acqua d'impasto	Litri/sacco	8,75 – 9,25
Conducibilità termica	W/m ^{°K}	0,13
Resistenza alla compressione (28 gg)	N / mm ²	≥ 2
Resistenza a flessione (28 gg)	N / mm ²	≥ 1
Calpestabile	ore	24
Spessore di posa consigliato : - minimo	cm	4

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a **T=20°C ± 1°C** e **U.R.=65% ± 5%**) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.