

QUARZOKEY

Spolvero al quarzo per pavimenti

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	QUARZOKEY : Spolvero al quarzo per il trattamento dei pavimenti industriali in calcestruzzo.
Composizione	QUARZOKEY : a base di cemento Portland, inerti selezionati (quarzo) . Colore grigio.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodotto predosato e controllato in stabilimento;▪ Conferisce un'ottima resistenza all'abrasione.
Lavorazione	<p><u>Preparazione del supporto:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• QUARZOKEY deve essere applicato su pavimento in calcestruzzo fresco o in fase iniziale di presa.• Eseguire lo spolvero manualmente o con apposita macchina• Distribuire lo spolvero in modo uniforme• Una volta che lo spolvero risulta bagnato eseguire la lisciatura• Proteggere e inumidire la superficie per un paio giorni
Fornitura	In sacchi di carta da 25 Kg su bancali.
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+ 5^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$; Non aggiungere altri materiali a QUARZOKEY .

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Parametro	Unità Misura	Valore	Rif. Normativa
Granulometria	mm	0-2	
Consumo (indicativo)	Kg / m ²	4-6	
Resistenza alla compressione (28 gg)	N / mm ²	≥ 60	UNI EN 13892-2
Resistenza a flessione (28 gg)	N / mm ²	≥ 7	UNI EN 13892-2
Resistenza all'usura:	classe	A9	
Richiesta d'acqua	%	11-12	

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=60\% \pm 10\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d'acqua d'impasto superiori ai valori indicati.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94** , **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- Tutti i prodotti cementizi della **Fornace Sberna srl** rispettano gli obblighi previsti dalla Legge **D.M. 10/05/2004** e successive integrazioni e o modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.



LA CALCE NELL'EDILIZIA

Azienda con Sistema di Gestione per la
Qualità Certificato da Bureau Veritas.
UNI EN ISO 9001

QUARZOKEY

Spolvero al quarzo per pavimenti

- *L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.*